

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

CAUCHO ACRILICO - Anticorrosivo - (39-1430)

Anticorrosivo de un componente elaborado a base de caucho acrílico , que se comporta en general como los antióxidos de caucho clorado , los reemplaza con ventaja y tiene una mejor pintabilidad . Posee excelente adherencia sobre cualquier sustrato firme , gran resistencia al impacto y flexibilidad . Es indicado para cañerías , instalaciones y mantenimiento industrial en general , en ambientes químicamente activos.

DATOS TÉCNICOS

TIPO: Acrílico

PESO ESPECÍFICO

: 1,340 Kg/l

VISCOSIDAD (Copa Ford # 4, 25 ° C)

: Inicial : 100"

CONTENIDO DE SÓLIDOS

: Por peso : 66,0 ± 1%

Por volumen : 47,6 ± 1%

TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA) :

Al tacto : 30 minutos

Para repintar : 12 horas

Duro : 24 horas

Curado total : 72 horas

TEMPERATURA DE APLICACIÓN :

10° C mínimo

COLOR

: Rojo Oxido

BRILLO

: Mate

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

: 1 año

RENDIMIENTO TEORICO

: 15 m²/l para 30 μ de película seca

(No se contemplan mermas de aplicación, rugosidad del sustrato, etc.)

DILUYENTE

: Diluyente 39-1

PRESENTACION

: 1, 4 y 20 litros

INSTRUCCIONES DE USO

- La superficie a pintar debe encontrarse seca y libre de óxido , polvo , grasas , aceites , ceras , jabónes u otros contaminantes.
- Para obtener una correcta adhesión al sustrato , lijar , amolar , cepillar , arenar , etc.
- Agitar muy bien para homogeneizar el contenido del envase.
- Puede ser aplicado a pincel , rodillo o soplete , ajustando convenientemente la viscosidad.
- Aplicar 2 manos , dejar transcurrir 12 horas entre manos y reducir al mínimo el frote si se aplica a pincel , ya que este antióxido seca por la simple evaporación de sus solventes y al aplicar sobre este el **Esmalte de Caucho Acrílico** de terminación , se redisuelve .
- Se recomienda pintar sobre superficies frescas y a la sombra , ya que si la misma esta caliente , la velocidad de secado afectara la nivelación dejando marcas de pincel y puede quedar solventes atrapados en la película de pintura con el posterior ampollado de la misma .
- Se recomienda no poner en servicio sin terminar el esquema con dos manos de **Esmalte de Caucho Acrílico** .

ADVERTENCIAS

- Limpiar las herramientas , manchas , salpicaduras , etc. lo antes posible.
- Aplicar en ambientes bien ventilados o utilizar máscara de protección . No inhalar los vapores.
- En caso de contacto directo con la piel , lavar inmediatamente con agua y jabón . En caso de salpicaduras en los ojos , lavar con abundante agua y consultar con el médico.
- Mantener alejado del fuego y de fuentes de calor intenso.
- **Producto Inflamable 2º.**

La información suministrada es el resultado de ensayos y de experiencia prácticas obtenidas al momento de la impresión del presente boletín con el fin de orientar al usuario. En el caso de consultas específicas, rogamos dirigirse al Departamento Técnico de STEELCOTE.