

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

EPO-FLOOR **IMPRIMACIÓN ANTI-HUMEDAD - (46-9999)**

La imprimación antihumedad es un producto monocomponente apto para sustratos cementicios. Sus principales características son su poder humectante y de sellado de pisos cementicios. Se emplea como imprimante inicial, en esquemas, para bloquear la humedad residual que presenta el sustrato.

DATOS TÉCNICOS

TIPO: Poliuretano modificado.

PESO ESPECÍFICO:

0,990 Kg/l

VISCOSIDAD (Copa Ford # 4, 25°C):

10"

CONTENIDO DE SÓLIDOS:

Por peso: 19,2 ± 1 %

Por volumen: 18,7 ± 1 %

TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):

Secado al tacto: 10 minutos

Repintado: 24 horas

Duro: 24 horas

Curado Total: 7 días

VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA (para 100cc) : 15 minutos a 25°C

TEMPERATURA DE APLICACIÓN : 15°C a 30°C

COLOR : Incoloro

ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Cerrado) : 1 año

RENDIMIENTO TEORICO : 10 m²./ litro y mano

(No se contemplan mermas de aplicación, rugosidad del sustrato, etc.)

DILUYENTE : 46-3

PRESENTACIÓN : 1, 4, 20 Litros

INSTRUCCIONES DE USO

- La superficie a tratar debe estar libre de grasas, aceites, ceras, jabónes u otros contaminantes.
- La superficie cementicia deberá tener una antigüedad no menos a los 30 - 45 días de realizada, es necesario tratar esta superficie con una solución de ácido muriático diluido en una proporción de 1 a 3 en volumen, dejarla actuar durante 5 minutos y luego enjuagar con abundante agua limpia hasta llegar a pH : 7 (neutro).
- En caso de superficies sucias o engrasadas tratarla previamente con una solución de soda cáustica al 10% en agua, dejarla actuar durante 15 minutos y enjuagar con agua limpia. Repetir esta operación tantas veces como sea necesario hasta que no flote mas grasas. Luego continuar con el tratamiento ácido. Dejar secar muy bien la superficie.
- Se prepara la imprimación antihumedad, diluyendo la misma con la incorporación de un 30%.
- Utilizar únicamente Diluyente Imprimación Anti-Humedad (Cod 46-0003).**
- Sobre la superficie tratada, aplicar con pincel o rodillo de pelo corto para epoxi, una película de producto uniforme, continua y sin excesos.
- La imprimación o pintura que continúa en el esquema de pisos elegido se realizará a las 24 horas de aplicada la Imprimación Antihumedad.
- Debido a su corta vida útil es conveniente preparar (diluir) la cantidad de producto que se va a utilizar inmediatamente.
- El rendimiento del producto varia de acuerdo a la absorción del sustrato y a rugosidad del mismo.
- Para la limpieza de los elementos de trabajo utilizar diluyente Imprimación Anti-Humedad (Cod 46-0003)

ADVERTENCIAS

- Limpiar las herramientas, manchas, salpicaduras, etc. lo antes posible.
- Aplicar en ambientes bien ventilados o utilizar máscara de protección. No inhalar los vapores.
- En caso de contacto directo con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua y llamar al médico.
- Mantener alejado del fuego y de fuentes de calor intenso.
- Producto Inflamable 2º.**

La información suministrada es el resultado de ensayos y de experiencias prácticas obtenidas al momento de la impresión del presente boletín con el fin de orientar al usuario. En el caso de consultas específicas, rogamos dirigirse al Departamento Técnico de STEELCOTE